

*аспирант Кузнецов Д. Ю.,
аспирант Васильев Д. Б.,
к. т. н., доц. Куберский С. В.
(ДонГТУ, г. Алчевск, Украина)*

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ШЛАКОВОЙ СИСТЕМЫ НА СОДЕРЖАНИЕ КРЕМНИЯ В МАЛОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ

Наведено аналіз термодинамічних та фізичних властивостей оксидних сполук шлакової системи установки ковш-піч і умов їх утворення; досліджено вплив оксида магнію як компонента шлаку на вміст кремнію в малоуглецевій сталі при її ковшовій обробці в умовах ВАТ «Алчевський металургійний комбінат».

В последние годы с целью предотвращения восстановления кремния при производстве низкокремнистых малоуглеродистых марок стали разрабатываются новые технологии рафинирования металла на установках ковш-печь (УКП). Однако на сегодняшний день данная проблема остается актуальной и требуются дополнительные исследования для дальнейшего ее решения.

Данная статья посвящена исследованию влияния термодинамических условий шлаковой системы установки ковш-печь на содержание кремния в малоуглеродистой низкокремнистой стали во время внепечной обработки в условиях сталеплавильного производства ОАО «АМК».

Для глубокой десульфурации суммарное содержание ($\text{FeO} + \text{MnO}$) должно быть не более 0,5 %. Чем глубже раскисление шлака, тем вероятнее взаимодействие вводимого в виде алюминиевых гранул алюминия с кремнеземом и восстановление кремния. В ходе проведенной работы была установлена возможность протекания алюмотермического и карботермического восстановления кремния из кремнезема во всем температурном интервале, характерном для условий внепечной обработки стали.

Однако в шлаках УКП системы $\text{CaO}-\text{MgO}-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{SiO}_2$ кремнезем, присутствующий там виде кристобалита, связывается в термодинамически более прочные сложные оксидные соединения, что затрудняет восстановление кремния. Исходя из этого можно утверждать, что основная часть кремния восстанавливается в зоне дуги. В условиях низкотемпературной плазмы в зоне работы дуги происходит разложение

сложных оксидных соединений, и освобождающийся кремнезем восстанавливается алюминием, введенным в шлак в виде гранул, алюминием растворенным в металле и углеродом графитовых электродов.

Для анализа термодинамической вероятности образования комплексных оксидных соединений с участием кремнезема была выбрана система CaO-MgO-Al₂O₃-SiO₂. По данным работы [1] в этой системе возможно образование семи двойных CaSiO₃, CaSiO₄, Ca₃SiO₅, Ca₃Si₂O₇, MgSiO₃, MgSiO₄, Al₆Si₂O₁₃ и восьми тройных CaMgSiO₄, Ca₃MgSi₂O₈, Ca₂MgSi₂O₇, CaMgSi₂O₇, CaMgSi₂O₆, CaAl₂Si₂O₈, Ca₂Al₂SiO₇, Mg₂Al₄Si₅O₁₈, Mg₂Al₁₀Si₂O₂₃ соединений. В табл. 1 приведены термодинамические данные образования и физические свойства этих соединений [2]. Соединения, образованные с участием всех четырех оксидов не рассматривались, поскольку отсутствует достоверная информация об их термодинамических свойствах.

Анализ данных, показывает, что при температуре шлака на УКП 1800-1900 К, в устойчивой форме существуют только моно- и ортооксиды кальция (CaO-SiO₂, 2CaO-SiO₂), силикат (3CaO-SiO₂), форстерит (2MgO-SiO₂), муллит (3Al₂O₃-2SiO₂), диопсид (CaO-MgO-SiO₂), аортит (CaO-Al₂O₃-2SiO₂) и геленит 2CaO-Al₂O₃-SiO₂. Учитывая то, что, во-первых, наиболее полно термодинамические свойства системы CaO-MgO-Al₂O₃-SiO₂ определены в [3,4] и, во-вторых, изменения значения величин энталпии образования комплексных оксидных соединений и их молярной энтропии, приведенные в различных источниках, незначительны, при определении термодинамической вероятности протекания химических реакций, использовали данные [3,4]. При этом термодинамически предпочтительнее будет образование муллита и аортита.

На рис. 1 представлена температурная зависимость энергии Гиббса для реакций образования комплексных оксидных соединений с участием кремнезема.

Наличие в системе кремния и его оксида предполагает высокую термодинамическую вероятность протекания при высоких температурах в зоне дуги реакции газификации кремнезема:



Температура начала этой реакции по данным различных источников составляет 2050 - 2150 К [1], что значительно ниже температуры восстановления оксида магния кремнием. Наличие в системе газообразного монооксида кремния может привести к обратной реакции окисления алюминия в жидком виде и паров других восстановленных металлов при их охлаждении окружающим железоуглеродистым расплавом и интенсивному переходу кремния в металл, так как разделить

Таблица 1 - Термодинамические и физические свойства оксидных соединений в системе CaO-MgO-AL₂O₃-SiO₂

№	Соединение	-ΔH° 298 кДж/ моль	S° 298, Дж/ моль-К	Коэффициенты уравнения теплоемкости*			Темпер. интерв., К	Тпл.**, К
				A	B	C		
1	CaO-SiO ₂	1629 1626 1577.5	87.5 87.3 82.1	108.5	16.46	23.62	298-1700	1817
2	2CaO-SiO ₂	2306.2 2305.3 2252.5	127.7 127.5	151.77	36.97	30.31		2403
3	3CaO- SiO ₂	2927.8 2926.4	168.7 168.45	208.38	36.04	42.43	298-1800	2173 р 2343
4	3CaO-2SiO ₂	3820.6 3952.6	168.7 210.6 7	267.52	37.82	69.4		1737ин
5	MgO-SiO ₂	1547.02 1498.5	67.7	102.62	19.81	26.25	298-1800	1883 р
6	2MgO- SiO ₂	2044.0 2174.4 2175.8	95.25 94.89	149.69	27.34	35.61	298-1800	2163
7	3Al ₂ O ₃ - 2SiO ₂	6810.5	269.3	453.86	66.04	125.2	298-1800	2126
8	CaO-MgO- SiO ₂	2260.5	*** (108,3)					1770 ин
9	3CaO- MgO-2SiO ₂	4562.5	252.9	305.01	50.0	60.36	298-1605	1848 ин
10	2CaO-MgO- 2SiO ₂	3873.2	209.0	251.18	47.65	47.65	298-1700	1731 ин
11	CaO-MgO- -SiO ₂	3202.7	142.96	220.99	32.77	65.79	298-1600	1665
12	CaO-AL ₂ O ₃ -2SiO ₂	4218.87	202.3	269.28	57.27	70.6	298-1605	1826
13	2CaO-Al ₂ O ₃ - SiO ₂	3982.3	198.13	266.43	33.44	63.2	298-1800	1863
14	2MgO- Al ₂ O ₃ -SiO ₂	(9158.4)	406.7	601.21	107.84	153.8	298-1650	1738 ин
15	4MgO- 5Al ₂ O ₃ .SiO ₂	(12715)	(439)	—	—	—	—	1748ин

*уравнение теплоемкости $C_p = A + B \cdot 10^{-3} \cdot T - C \cdot 10^{-3} \cdot T^2$;

**ин - инконгруэнтное плавление, р - разлагается в твердой фазе;

***в скобках приведены ориентировочные данные.




Рисунок 1 - Изменение энергии Гиббса для реакций образования комплексных оксидных соединений (цифры у кривых соответствуют порядковому номеру соединения в табл. 1).


продукты реакций восстановления в газообразном состоянии не представляется возможным. Избежать этого возможно только в случае снижения температуры начала реакций восстановления оксидов щелочноzemельных металлов ниже температуры начала реакции газификации кремнезема. Достигнуть этого возможно либо за счет создания вакуума, что при ведении процесса на УКП невозможно, либо за счет связывания оксида кремния в комплексные оксидные соединения, образование которых в ковшевом шлаке было рассмотрено выше.

На УКП ОАО «АМК» существует практика введения магнезитового порошка в наведенный рафинировочный шлак при быстром росте содержания кремния в стали. Это приводит к загущению шлака и замедлению перехода кремния в металл. Согласно данным работы [5] при температуре выше 2200 °С, достигаемой в зоне работы дуги, кремний может быть восстановителем магния. Следовательно, при введении магнезита в зону работы дуги кремний, растворенный в металле, и восстанавливаемый из кремнезема кремний будет расходоваться на восстановление магния из MgO. Таким образом можно не только предотвратить переход кремния в металл, но и снизить его содержание в стали.

Кроме того, с ростом температуры увеличивается восстановительная способность углерода. Кремний восстанавливается углеродом, источником которого служат графитовые электроды УКП, из кремнезема при температуре около 1840 К.

Таким образом, в зоне высоких температур возле электрической дуги будут происходить следующие процессы с участием кремния: карбонтермия кремния, силикотермия магния, алюмотермия кремния.

В основе силикотермического процесса получения магния лежит реакция:



Как видно из рис. 2, процесс восстановления магнезита кремнием по этой реакции может начаться только при температурах выше 2200 °С. Согласно графику, повышение температуры сопровождается сближением кривых $\Delta G = f(T)$ и свойств различных окислов.




Рисунок 2 – График температурной зависимости изменения энергии Гиббса [5]

Такое сближение кривых для MgO и SiO₂ приводит к их пересечению и изменению порядка прочности окислов. При этом становится возможным восстановление магния из MgO кремнием. Очевидно, что в зоне работы электрической дуги, где температура достигает 4000-5000 °С, происходят процессы силикотермического восстановления магния из магнезита. Источником восстановителя для таких процессов является кремний, поступающий как продукт реакции восстановления кремнезема алюминием, а также кремний, уже растворенный в металле. Этим и объясняется снижение содержания кремния в стали после присадки магнезита в шлак.

Следует отметить, что при присадке магнезита на шлак вне зоны работы дуги будет происходить только процесс загущения (увеличения вязкости) шлака, что замедлит алюмотермию кремния и, соответственно, его прирост в металле, но не обеспечит силикотермию магния и снижение содержания кремния в стали.

Приведен анализ термодинамических и физических свойств оксидных соединений шлаковой системы установки ковш-печь и условий их образования; исследовано влияние оксида магния как компонента шлака на содержание кремния в малоуглеродистой стали при ее ковшевой обработке в условиях ОАО «Алчевский металлургический комбинат».

The analysis of thermodynamics and physical properties of oxide connections of the LF-process slag system and terms of their education is resulted; influence of magnesia as a component of slag on maintenance of silicon in low-carbon steel at its ladle treatment in the conditions of OJSC «Alchevsk iron and steel works» is investigated.

Библиографический список.

1. Низяев К.Г., Бойченко Б.М. // Металлургия и горнорудная промышленность.– 2002.– № 7.– С. 23-25.
2. Низяев К.Г. Термодинамические закономерности восстановления магнезита под слоем жидкого металла // Труды IX международной научно-технической конференции «Теория и практика кислородно-конвертерного процесса». - Днепропетровск: ГМетАУ.– 1998.– С.26-27.

3. Кубашевский О.А., Олкокк К.Б. *Металлургическая термохимия.*
Пер. с англ.– М.: Металлургия, 1982.– 392 с.
4. Бережной А.С. *Многокомплексные системы окислов.* – К.: Нау-
кова думка, 1970. – 544 с.
5. Стальеплавильное производство. Справочник, т.1 / Под ред.
А.М. Самарина. – М.: Металлургия, 1964. – 527 с.

*Рекомендовано к печати
д. т. н., проф. Петрушовым С.Н*